



## Sotin W 66

### Aérosol de galvanisation de couleur gris

#### Domaine d'application :

Sotin W 66 Aérosol de galvanisation est la protection de longue durée pour les surfaces métalliques. Cet aérosol couleur zinc offre une protection cathodique active contre la corrosion.

Sotin W 66 est utilisé dans les domaines de l'industrie, de artisanat, de la métallurgie, la plomberie, chauffage, sanitaires, l'automobile, carrosserie etc. Il répare les zones endommagées ou pour une galvanisation des zones de soudure et de coupe.

#### Mode d'emploi :

- Les surfaces doivent être dégraissées et décapées.
- Agiter fortement avant utilisation jusqu'à entendre la bille de mélange.
- Répéter cette action durant l'application.
- Pulvériser d'une distance de 20–30 cm en croisant les passages sur les surfaces sèches et nettoyées.
- Espacer les couches de 5 à 10 minutes.
- Après usage renverser l'aérosol est vider la soupape ceci permet de ne pas boucher la soupape en séchant.

#### Particularité du produit :

F+



Inflammable

#### Particularité / Descriptif :

Sotin W 66 peut être peint sans couche d'apprêt.

Il est conseillé d'effectuer un test de compatibilité à cause du très grand nombre de types de peinture.

Il sèche rapidement et est résistant à l'eau au bout de 15 minutes sèches après environ 48 heures.

Il offre une double protection grâce au film de zinc et de résine.

Il adhère parfaitement fortement au matériau.

Il supporte la soudure par points.

Il est bon conducteur électriques.

Il résiste aux intempéries.

Il résiste à une température d'environ 500°.

#### Précautions d'utilisations :

Sotin W 66 peut être entreposé et appliquer à température ambiante.

Ne peut pas être mastiqué.

#### Composition :

98–99 % pur zinc

#### Données techniques :

Présentation: aérosol

Aspect: gris zig

Densité (20°): env. 0,95 g/cm<sup>3</sup>

#### Conditionnements :

Aérosol 400 ml    Art. nr. 66-1-04-F

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité.